Р-ВУЛ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
на продукцию ООО “РОКВУЛ”

№ 185 от 10.09.2024

Наименование продукта:
САУНА БАТТС

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.
Код ТН ВЭД 6806100008.
ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.



Область применения продукта
Ненагружаемый теплоизоляционный слой с функциями пароизоляции в конструкциях утепления стен и потолков бань и саун с внутренней стороны.

Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	Г1, В1, Д1, Т1	ГОСТ 30244 ГОСТ 30402-96 ГОСТ 12.1.044-89
Теплопроводность, λ_D	мВт/(м·К)	≤ 36	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, $\lambda_А$	мВт/(м·К)	≤ 38	ГОСТ 7076-99 (СП 23-101-2004, Приложение Е)
Теплопроводность, $\lambda_Б$	мВт/(м·К)	≤ 42	ГОСТ 7076-99 (СП 23-101-2004, Приложение Е)
Номинальная плотность, ρ	кг/м^3	40	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по плотности	%	±10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Сжимаемость, $С_ж$	%	≤ 30	ГОСТ 17177 - 94
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp	кг/м^2	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	+4; -2	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Температура применения	˚С	до +330	ГОСТ 32312 - 2011

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Дополнительная информация
Плиты выпускаются с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, армированной стеклосеткой.

Код маркировки по ГОСТ 32314 – 2012
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции
www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 01 20 4.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»

Громаков Г. В.

М. П.