Р-ВУЛ


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО “РОКВУЛ”

№ 218 от 10.09.2024

Наименование продукта:
КАРКАС БАТТС

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.
Код ТН ВЭД 6806100008.
ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.



Область применения продукта
Ненагружаемый теплоизоляционный слой в конструкциях, в том числе мансардные поме-щения, скатные кровли, перегородки, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам.

Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244 - 94
Теплопроводность, λ_D	мВт/(м·К)	≤ 36	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, $\lambda_А$	мВт/(м·К)	≤ 39	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, $\lambda_Б$	мВт/(м·К)	≤ 43	ГОСТ Р 59985-2022
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	ГОСТ 25898-2012
Номинальная плотность, ρ	кг/м^3	37	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по плотности	%	±10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, σ_t	кПа	≥ 6	ГОСТ EN 826 - 2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp	кг/м^2	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	Т4*	ГОСТ EN 823 - 2011

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 10	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Уровень компрессии, не более	%	50	-

* Допускаемое отклонение: -3% или -3 мм (выбирают наибольшее значение допускаемого отклонения). Превышение допустимо +5% или +5 мм (выбирают наименьшее значение допускаемого отклонения).
Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Код маркировки по ГОСТ 32314 – 2012
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции
www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 01 20 4.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»

Громаков Г. В.

М. П.