Р-ВУЛ


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО “РОКВУЛ”

№ 220 от 10.09.2024

Наименование продукта:
ЛАЙТ БАТТС Д ЭКСТРА

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.
Код ТН ВЭД 6806100008.
ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.



Область применения продукта
Не нагружаемый теплоизоляционный слой в ограждающих конструкциях, в том числе: скатные кровли и мансардные помещения, перекрытия в неутепленной скатной кровли, внешние каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам над холодным подпольем.

Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Теплопроводность, λ_D	мВт/(м·К)	≤ 36	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, λ_A	мВт/(м·К)	≤ 39	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, $\lambda_Б$	мВт/(м·К)	≤ 43	ГОСТ Р 59985-2022
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	ГОСТ 25898-2012
Плотность верхнего слоя, ρ	кг/м^3	50	-
Плотность нижнего слоя, ρ	кг/м^3	30	-
Допускаемое отклонение по плотности (плита)	%	±10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, σ_t	кПа	≥ 8	ГОСТ EN 1608 - 2011
Сжимаемость, $C_ж$	%	≤ 25	ГОСТ 17177 - 94
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp	кг/м^2	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Дополнительная информация
Плиты имеют комбинированную («интегральную») структуру и состоят из верхнего (внешнего) и нижнего (внутреннего) слоёв, различающихся по плотности. Толщина верхнего слоя при этом является постоянной, а толщина нижнего слоя варьируется. Наружная (жесткая) сторона плит маркируется специальной надпечаткой (полосой).

Код маркировки по ГОСТ 32314 – 2012
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции
www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 01 20 4.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»



Громаков Г. В.

М. П.