Технический лист № *403*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ФАЙЕР БАТТС** **ФАЙЕР БАТТС Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806100008
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции	Плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Обкладка фальш-каминов, создание противопожарных щитов, высокотемпературная изоляция промышленных объектов, создание отражающих экранов.

Характеристики:

Параметр		Значение								Норм. документ
Пожарные характеристики		ФАЙЕР БАТТС					НГ			ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ФАЙЕР БАТТС Кф					Г1, В1, Т1, Д1			
Плотность, кг/м³		110 (±10%)								ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	T, °C	50	100	125*	150	200	300	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,040	0,045	0,048	0,051	0,058	0,078	0,105	0,137	
Максимальная температура применения, °С**		+700								ГОСТ 32312-2011
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0								ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение

* - Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS1

Требования к транспортировке и хранению

Продукция должна храниться и транспортироваться в соответствии с требования указанными в ТУ 5762-050-45757203-15

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.