Р-ВУЛ

Технический лист № *467*
Дата: *08.10.2026*



Наименование продукции	**ФАСАД БАТТС БАЛКОН**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806100008
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Назначение продукции	Теплоизоляционный слой в фасадных системах с тонким наружным штукатурным слоем (как снаружи, так и внутри зданий и сооружений) при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений на малоэтажных зданиях (до 4-х этажей) с пониженным классом надёжности СК2(ГОСТ Р 56707— 2023), на участках стен, не подвергающихся внешним воздействиям (застекленные лоджии, балконы, лестничные клетки) независимо от высоты здания, внутренние поверхности, участки стен у лестничных маршей и площадок.

Характеристики:

Параметр	Единица измерения	Значение	Норм. документ
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Теплопроводность при 10ºС	Вт/(м·К)	≤ 0,036	ГОСТ 31924 / ГОСТ 31925
Теплопроводность, λ_D	Вт/(м·К)	≤ 0,037	ГОСТ 32314 - 2023
Теплопроводность, λ_A	Вт/(м·К)	≤ 0,040	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, $\lambda_Б$	Вт/(м·К)	≤ 0,044	
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	ГОСТ 25898-2012
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, σ_m	кПа	≥ 10	ГОСТ EN 1607
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	≥ 30	ГОСТ EN 826
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp	кг/м^2	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Номинальная плотность, ρ	кг/м^3	95/110*	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по плотности	%	± 10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	+3; -2	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 3	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 4	ГОСТ EN 822 - 2011

* − для толщин до 90 мм.

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Код маркировки
ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)-MB (MW)-T4-CS(10)30-TR10-WS-MU1

Дополнительная информация
При применении плит в штукатурных фасадных системах промежуток между установкой плит и нанесением базового слоя не должен превышать 30 дней. В случаях, когда этот промежуток больше, поверхность плит рекомендуется защищать от атмосферных воздействий плёночными материалами с последующим их удалением.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ"



Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.