Р-ВУЛ

Технический лист № *477*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ФТ БАРЬЕР**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806100008
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Жесткие плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Тепло- огнезщаита железобетонных плит перекрытия

Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Пожарные характеристики		НГ	ГОСТ 30244-94
Плотность, кг/м³		110 (±10%)	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность, Вт/м*К	λ_{10}	0,036	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	λ_D	0,037	ГОСТ 32314-2023
	$\lambda_А$	0,040	ГОСТ Р 59985-2022
	$\lambda_Б$	0,044	
Прочность на сжатие при 10%-ой деформации, кПа, не менее		20	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее		7,5	ГОСТ EN 1607-2011
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0	ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)20-TR5-WS-MU1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.