Р-ВУЛ

Технический лист № 482
Дата: 18.09.2026



Наименование продукции	**РУФ БАТТС Д ГИГА**
Код КСР	23.99.19.110.12.2.05.03
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806100008
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Область применения продукта	Однослойная изоляция или верхний слой при многослойном выполнении изоляции кровель, в т.ч. без устройства цементно-песчаных стяжек с механическим креплением. Нижний слой в многослойных кровельных конструкциях при высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального настила (маркированной стороной вниз). Наружный слой для ремонта старых кровель.

Характеристики:

Параметр	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244 - 94
Теплопроводность, λ_D	Вт/м*К	≤ 0,038	ГОСТ 32314 - 2023
Теплопроводность, λ_A	Вт/м*К	≤ 0,041	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, $\lambda_Б$	Вт/м*К	≤ 0,046	
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, σ_{10}.Верхний слой	кПа	≥ 100	ГОСТ EN 826 - 2011
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, σ_{10}	кПа	≥ 65	
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), F_p - Верхний слой	Н	≥ 1500	ГОСТ EN 12430 - 2011
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), F_p	Н	≥ 1000	
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, σ_{mt}	кПа	≥ 15	ГОСТ EN 1607 - 2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, W_p	кг/м^2	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Номинальная плотность верхнего слоя, ρ, не менее	кг/м^3	300*	ГОСТ EN 1602
Номинальная плотность нижнего слоя, ρ, не менее	кг/м^3	140	
Допускаемое отклонение по плотности	%	± 10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	± 2	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011

* - толщина верхнего слоя 30 мм

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Дополнительная информация:
Плиты имеют комбинированную («интегральную») структуру и состоят из верхнего (наружного) и нижнего (внутреннего) слоев, различающихся по плотности. Толщина верхнего слоя при этом является постоянной, а толщина нижнего слоя варьируется. Верхний (наружный при монтаже) слой маркируется специальным несмываемым надпечаткам (полосой).

Справочно: На основании тестирования АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" подтверждена возможность применения плит РУФ БАТТС Д ГИГА для устройства неэксплуатируемых кровель с интенсивной пешеходной нагрузкой на нее в соответствии с требованиями пункта 5.2.9 СП17.13330.2017 "Кровли" I, II и III типов.

Код маркировки по ГОСТ 32314 – 2023
ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)60-TR15-PL(5)1000-WS-MU1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.