Р-ВУЛ

Технический лист № *903*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ПроРокс PS 970**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-037-45757203-13

Вид продукции	Цилиндр навивной из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов
Назначение продукции	Тепловая изоляция промышленных и технологических трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение								Норм. документ
Группа горючести		НГ								ГОСТ 30244-94
Плотность, кг/м³		145 (±12%)								ГОСТ 17177-94
Теплопроводность	T, °C	50	100	125*	150	200	250	300	350	ГОСТ 32025-2012
	λ, Вт/м*K	0,040	0,046	0,049	0,053	0,062	0,073	0,085	0,099	
Максимальная температура применения, °C		680								ГОСТ EN 14707-2011
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, мг/кг, не более		10								ГОСТ 32302-2011
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0								ГОСТ 32301-2011

* - Расчетное значение

Код маркировки

D.нар < 150 мм	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-T8-ST(+)680-WS1-CL10
D.нар ≥ 150 мм	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-T9-ST(+)680-WS1-CL10

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.