Р-ВУЛ

Технический лист № *906*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ПроРокс WM 950** **ПроРокс WM 950 Кф** **ПроРокс WM 950 Кф1** **ПроРокс WM 950 SST**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-037-45757203-13
Вид продукции	Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой, с низким содержанием водорастворимых хлоридов и с технологией низкого водопоглощения
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ
Пожарные характеристики		ПроРокс WM 950						НГ				ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ПроРокс WM 950 Кф1										
		ПроРокс WM 950 SST										
		ПроРокс WM 950 Кф						Г1, В1, Т1, Д1				
Плотность, кг/м³		80 (±10%)										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность*	Т, °С	50	100	125*	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,039	0,046	0,049	0,053	0,062	0,072	0,085	0,099	0,115	0,153	
Максимальная температура применения, °С		640										ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, CL, мг/кг, не более		10										ГОСТ 32302-2011
Рекомендуемый коэффициент монтажного уплотнения		1,0										
Водопоглощение**, не более, кг/м²		0,2										ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение
** - Водопоглощение в том числе при тестировании после нагрева образца до 250 °С

Код маркировки
ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т2-ST(+)640-WS0,2-CL10

Дополнительная информация:
Кф - покрытие из армированной алюминиевой фольги
Кф1 - покрытие из неармированной алюминиевой фольги
SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.