ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО "РОКВУЛ"

№ K008

Дата 09.09.2026

Наименование продукта: **Герметик PU40**

Код ТН ВЭД 3214101009



Описание и область применения продукта:

Однокомпонентный эластомер полиуретановый клей-герметик для подвижных швов.

- Адгезия без праймера к бетону, цементу, черепице, анодированному алюминию, металлам, дереву, глине;
- Герметизация и склейка в строительстве и промышленности;
- Герметизация компенсационных термошвов в бетоне;
- Приклеивание черепицы и коньков;
- Приклеивание декоративных элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура нанесения	°C	от +5 до+35
Температура эксплуатации	°C	от -40 до +90
Твердость по Шору		40-45
Удлинение до разрыва, до	%	450
Сопротивление разрыву	МПа	1,6 ±0,1
Восстановление эластичности, более	%	85
Плотность	г/см^3	1,3
Время образования пленки	мин	55-65
Отвердевание за сутки	мм	3 и более

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной.
Бетон после заливки должен набрать крепость в течение 4 недель.
Предварительный тест нужен для силиконовых черепиц, а также в случаях сомнений в адгезии, химической совместимости и окраске.

Монтаж

Нанесите герметик на поверхность как полосы или точки, либо сплошной полосой с достаточным давлением для заполнения шва.
Если необходимо, поддерживаете элемент в первые часы после склейки.
Материалы весом более 8 кг/м2 должны поддерживаться от 8 до15 часов.
Использовать дисперсионные краски (акрил, винил) необходимо с проведением предварительного теста. Подвижка шва может повлечь трещины на краске.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Хранится в сухом, проветриваемом месте вдали от источников влаги, при температуре от +5 до +25.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редации компанией ООО "РОКВУЛ".

rwl.ru

ООО «РОКВУЛ»
Тел.: +7 495 777 79 79.
Обучение по продукции: +7 495 777 79 79.
Центр проектирования: support@rwl.ru
Сайт: www.rwl.ru