РОКмортар

Описание и применение



РОКмортар – клеевой и базовый штукатурный состав на цементной основе, поставляемый в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.

Применяется в системе фасадного утепления РОКФАСАД для устройства клеевого и базового штукатурного слоев. Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из каменной ваты серии ФАСАД к минеральным основаниям (бетон, кирпич, штукатурки и т. п.) с наружной стороны зданий и для создания базового армированного штукатурного слоя.

Особенности продукта

- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Гидрофобность.
- Высокие адгезионные свойства.
- Высокая прочность.
- Удобство нанесения.

Наименование	РОКмортар
Внутренний артикул	40121
Состав	Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Требуемое количество воды для затворения, л	4,75–6,0 на 25 кг сухой смеси
Время потребления, минуты	120
Температура применения, °С	От +5 до +25
Время высыхания*, сутки	На 1 мм раствора не менее суток
Прочность сцепления (адгезия)**,МПа, не менее К бетонному основанию К минераловатным плитам	 0,80 0,05
Прочность на сжатие через 28 суток	Не менее 10,0 МПа (В7,5)
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	Не менее 4,0 МПа (Btb3,2)
Морозостойкость, циклы, не менее	75
Температура эксплуатации, °С	От -50 до +70
Ориентировочный расход***, кг/м^2 При приклеивании плит При армировании	 Около 6,0 Около 5,0
Инструмент	Шпатель нержавеющий с гладкой и зубчатой сторонами, правило, низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка, кг	25 (крафт-пакеты)

* При температуре +20 ˚С и относительной влажности воздуха 60 %.
** Через 28 суток.
*** Расход снижается при применении плит двойной плотности, например, ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА.