РОКдекор С

Описание и применение

РОКдекор С – декоративная минеральная штукатурка, применяемая в системе фасадного утепления РОКФАСАД для устройства декоративно-защитного штукатурного слоя. Заключительная отделка и окрашивание РОКдекор С осуществляются с помощью краски РОКсил.

РОКдекор С позволяет сформировать равномерно шероховатую («камешковую») фактуру поверхности («шуба»), имеет размер зерна 1,5 или 2,0 мм.



Особенности продукта

- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Высокая адгезия.
- Прочность.

Наименование	РОКдекор С
Внутренний артикул РОКдекор С 1,5 РОКдекор С 2,0	 114469 114950
Состав	Белый портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Цвет	Белый
4,25–5,25 на 25 кг сухой смеси	4,25–5,25 на 25 кг сухой смеси
Время потребления, минуты	120
Температура применения, °С	От +5 до +25
Время высыхания, сутки	Не менее 7
Температура эксплуатации, ˚С	От –50 до +70
Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия)**,МПа, не менее	0,65
Прочность на сжатие через 28 суток	Не менее 6,5 МПа (В5)
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	Не менее 3,0 МПа (Btb2,4)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	<0,035
Морозостойкость, циклы	75
Расход РОКдекор С, кг/м^2 Зерно – 1,5 мм Зерно – 2 мм	 2,5 2,9
Инструмент	Шпатель нержавеющий, терка пластиковая или полиуретановая, низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка	25 (крафт-пакеты)

* При температуре +20 ˚С и относительной влажности воздуха 60 %.
** Через 28 суток.