# РОКдекор Д

## Описание и применение

РОКдекор Д – декоративная минеральная штукатурка, применяемая в системе фасадного утепления РОКФАСАД для устройства декоративно-защитного штукатурного слоя. Заключительная отделка и окрашивание РОКдекор Д осуществляются с помощью краски РОКсил.

РОКдекор Д позволяет сформировать бороздчатую фактуру поверхности («короед») с линейными и круговыми бороздами, имеет размер зерна 2,0 или 3,0 мм.




## Особенности продукта

- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Высокая адгезия.
- Прочность.

| Наименование | РОКдекор Д |
|---|---|
| Внутренний артикул<br>РОКдекор Д 2,0<br>РОКдекор Д 3,0 | <br>114946<br>114948 |
| Состав | Белый портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Требуемое количество воды для затворения, л | 4,25–5,75 на 25 кг сухой смеси |
| Время потребления, минуты | 120 |
| Температура применения, °С | От +5 до +25 |
| Время высыхания, сутки  Не менее | 7 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
| Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия)**, МПа, не менее | 0,5 |
| Прочность на сжатие через 28 суток | Не менее 5,0 МПа (В3,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток | Не менее 2,0 МПа (Btb1,6) |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | <0,035 |
| Ударопрочность, Дж | 1 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Расход РОКдекор Д, кг/м²<br>Зерно – 2 мм<br>Зерно – 3 мм | <br>2,8<br>4,0 |
| Инструмент | Шпатель нержавеющий, терка пластиковая, низкооборотная дрель с насадкой-миксером |
| Упаковка, кг | 25 (крафт-пакеты) |

* При температуре +20 ˚С и относительной влажности воздуха 60 %.
** Через 28 суток.